

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® SealTape F

BANDĂ DE ETANȘARE PENTRU PRELUAREA FISURILOR

DESCRIEREA PRODUSULUI

Sika® SealTape F face parte dintr-un sistem de hidroizolare elastic, utilizat în combinație cu mortarele de impermeabilizare Sika®, pentru a etanșa și impermeabiliza zonele cu risc de fisurare (colțurile pereților, conexiuni perete-placă, conducte, etc.).

UTILIZĂRI

Banda de etanșare Sika® SealTape F preia fisuri și etanșează rosturi împreună cu mortarele de impermeabilizare Sika®, în următoarele aplicații:

- Spații umede în zone comerciale aglomerate și spații umede în zone rezidențiale
- Depozite frigorifice, spălătorii auto, bucătării profesionale
- Piscine și bazine cu apă, atunci când sunt finisate cu plăcări ceramice
- Balcoane și terase

CARACTERISTICI/AVANTAJE

- Elasticitate ridicată
- Rezistențe la rupere ridicate
- Ușor de aplicat
- Etanșează și impermeabilizează
- Aderență bună împreună cu produsele de impermeabilizare Sika®
- Foarte subțire

INFORMAȚII DESPRE PRODUS

Bază chimică	Strat de etanșare Strat de armare	Elastomer Termoplastic (ETP) Polipropilenă
Ambalare	Bandă de etanșare Colț interior Colț exterior Element prefabricat pentru etanșarea la perete a țevilor cu diametru Ø14mm Element prefabricat rectangular pentru pardoseli 425mm x 425mm Element prefabricat tip racord treaptă 20 mm, 28 mm, 38 mm, pe dreapta, pe stânga	Rolă de 25 m / 50 m în cutie Cutie, 20 bucăți Cutie, 20 bucăți Cutie, 20 bucăți Cutie, 10 bucăți Cutie, 10 bucăți
Aspect/Culoare	Galben	

Termen de valabilitate	24 luni de la data producției, depozitat în condiții uscate, în ambalaje originale sigilate, nedeteriorate	
Condiții de depozitare	A se depozita în mediu uscat și la temperaturi cuprinse între +5°C și +30°C. A se feri de expunerea directă la lumina solară.	
Lungime	Bandă de etanșare	~ 25 m / ~ 50 m
Lățime	Bandă de etanșare	~ 120 mm
Grosime	~ 0,66 mm	

INFORMAȚII TEHNICE

Rezistența la întindere	Longitudinal	≥ 85 N / 15 mm	(DIN EN ISO 527-3)
	Transversal	≥ 15 N / 15 mm	
Alungire	Longitudinal	≥ 50 %	(DIN EN ISO 527-3)
	Transversal	≥ 200 %	
Rezistența chimică	Rezistentă la detergenți, acizi și compuși bazici cu agresivitate scăzută cât și la apă sărată. Contactați Departamentul Tehnic Sika pentru informații suplimentare.		
Rezistență la UV	≥ 500 ore		(DIN EN ISO 4892-2)
Grosime strat de aer echivalent pentru vaporii de apă	S _d ≥ 7 m		(DIN EN 1931)
Impermeabilitate	≥ 1,5 bar		(DIN EN 1928, Procedura B)
Temperatură de serviciu	-30 °C min. / +90 °C max.		

INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Structura sistemului	Sika® SealTape F se utilizează împreună cu următoarele produse de impermeabilizare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sikalastic®-1 K ▪ SikaCeram®-500 Ceralastic (folosit ca mortar de impermeabilizare) ▪ Sikalastic®-152 ▪ Sikalastic®-220 W (certificare tehnică tip ETAG 22) Pentru alte produse Sika® similare ce pot fi utilizate împreună cu Sika® SealTape F vă rugăm să contactați Departamentul Tehnic Sika.
-----------------------------	--

INFORMAȚII DE APLICARE

Temperatura ambientală a aerului	+5 °C min. / +25 °C max. (a se consulta fișa tehnică a sistemului de impermeabilizare utilizat)
Temperatura suportului	+5 °C min. / +25 °C max. (a se consulta fișa tehnică a sistemului de impermeabilizare utilizat)

INSTRUCȚIUNI DE APLICARE

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Stratul suport trebuie să fie rezistent, uscat, curat și să nu prezinte urme de contaminări, particule friabile sau desprinse, lapte de ciment, uleiuri și grăsimi, etc.
- Finisajele vechi, ceramice, trebuie curățate temeinic și sablate.
- Urmele de adeziv vechi se vor îndepărta mecanic
-
-

METODE / UNELTE DE APLICARE

- Sika® SealTape F se va îngloba în mortarul de impermeabilizare proaspăt aplicat pe stratul suport folosind o gletiră netedă sau un șpaclu.
- Pentru rosturi cu mișcare, se recomandă realizarea unei bucle din Sika® SealTape F.
- Sika® SealTape F se va aplica cu o petrecere de cel puțin 5 cm între 2 benzi.
- Un al doilea strat de produs de impermeabilizare se va aplica peste Sika® SealTape F.
- În cazul aplicării unei piese prefabricate Sika® SealTape F pentru etanșarea în jurul țevilor sau conductelor care trec prin pereți, asigurați-vă că cel puțin 4

mm din zona elastică a benzii se află în contact cu țeava/conducta.

- Piesa prefabricată Sika® SealTape F utilizată pentru etanșare la nivelul pardoseli se va tăia la dimensiunile cerute cu ajutorul unei foarfeci sau a unui cuțit.

LIMITĂRI

- Banda Sika® SealTape F nu este adecvată pentru contactul direct cu sigilanți sau adevizi pe bază de solvent.

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta Fișă Tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

RESTRICȚII LOCALE

Vă rugăm să țineți seamă că performanțele produsului pot varia de la țară la țară, din cauza regulamentelor și normativelor locale. Vă rugăm să consultați Fișa Tehnică locală a produsului pentru descrierea exactă a domeniilor de aplicare.

INFORMAȚII PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI PROTECȚIA MUNCII

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a Fișei cu Date de Securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de material și de substrat, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa manieră încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice analogie valabilă nu pot fi deduse din prezentele informații, din alte recomandări scrise sau din sfaturile oferite în cadrul consilierii. Utilizatorul produsului trebuie să verifice conformitatea acestuia în vederea aplicării pentru atingerea scopului propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

Sika Romania SRL

Sediul Central - București, Sector 5

Str. Izvor, Nr. 92-96

Cladire Forum III, Et. 7, 050564

Tel: + 40 21 317 3338

Fax: + 40 21 317 3345

www.sika.ro



SikaSealTapeF-ro-RO-(08-2018)-4-1.pdf

Fișă Tehnică a produsului
Sika® SealTape F
August 2018, Versiune 04.01
020404100100000012