

FISA TEHNICA DE PRODUS

Sika® Separol F-100

Decofrol universal pe bază de ulei de parafină

DESCRIERE PRODUS

Sika® Separol F-100 este un agent de decofrare universal și se poate folosi pe toate tipurile de cofraje.

DOMENII DE UTILIZARE

Decofrolul Sika® Separol F-100 poate fi utilizat atât în șantiere cât și în fabrici de prefabricate.

Se pretează în special pentru:

- Cofraje netede și neabsorbante
- Cofraje absorbante
- Cofraje încălzite (pana la 70°C)
- Cofraje verticale
- Ca protecție malaxor

CARACTERISTICI / AVANTAJE

Sika® Separol F-100 este un decofrol gata de preparat cu acțiune fizico-chimică.

Decofrolul Sika® Separol F-100 are următoarele caracteristici:

- Nu conține solvenți
- Adera bine pe suprafețele verticale
- Nu sunt necesari timpi de aerisire
- Nu provoacă iritații
- Miros slab

Sika® Separol F-100 are ca efect:

- Decofrare ușoară și curată
- Aspect plăcut al suprafețelor de beton
- Nu influențează negativ calitatea betonului la suprafață
- Protejează cofrajele anticoroziv și împotriva îmbătrânirii premature

DATELE PRODUSULUI

FORMA / CULOARE	Lichid / Gălbui deschis
SUBSTANȚA DE BAZA	Ulei de parafină
DENSITATE (20 °C)	0,84 kg/l
SOLUBILITATE	Solubil în diluanți organici
TEMPERATURA DE APLICARE	0°C – 70°C

AMBALAJ	<p>Bidon: 25 kg</p> <p>Butoi: 170 kg</p> <p>Container: 800 kg</p>
CONDIȚII DE DEPOZITARE SI VALABILITATE	<p>A se proteja de îngheț, de expunere solară directă și de contaminări.</p> <p>Pentru livrările la vrac se vor folosi numai ambalaje de stocare curate. După o durată de stocare prelungită, produsul se va omogeniza înainte de utilizare. Valabilitate de minim 1 an în ambalajele originale, nedesfăcute.</p>
MOD DE UTILIZARE	
CONSUM	<p>1 kg de Sika® Separol F-100 are o putere de acoperire după cum urmează:</p> <p>Cofraje neabsorbante: ~80 m²</p> <p>Cofraje absorbante: ~60 m²</p>
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	<p>Suprafețele tratate trebuie să fie uscate și curate.</p> <p>Rugina și resturile de beton trebuie îndepărtate.</p> <p>Produsul se va pulveriza subțire dar acoperitor.</p> <p>Pentru aplicare este recomandată pompa specială Sika, folosindu-se o presiune cuprinsă între 4-6 bar și o duză cu jet plat (01F110 sau 652 307).</p> <p>Se vor evita acumulări de decofrol. Materialul aplicat în exces se va îndepărta cu un burete sau cu o lavetă.</p> <p>După pulverizare se poate începe imediat betonarea.</p> <p>Dacă este folosit ca protecție malaxor trebuie evitate supradozările (poate modifica conținutul de aer oclus).</p> <p>Sunt recomandate teste de șantier înaintea utilizării.</p>
INFORMAȚII SUPLIMENTARE	
VALORI DECLARATE	<p>Toate datele tehnice declarate în această Fișa Tehnică de Produs se bazează pe teste de laborator. În practica valorile măsurate pot varia datorită unor circumstanțe independente de sfera noastră de influență.</p>
PROTECȚIA MUNCII	<p>Cod produs: BTM 10</p> <p>Pentru informații și sfaturi referitoare la siguranța utilizării și depozitării, utilizatorii pot consulta cea mai recentă fișă tehnică de securitate a materialului, care conține date fizice, ecologice, toxice și de securitate.</p>
PREVEDERI LEGALE	<p>Informațiile și în mod particular recomandările referitoare la aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt date cu bună credință, pe baza cunoștințelor actuale ale Sika și a experienței cu produsele. Acestea sunt valabile atunci când produsele sunt adecvat depozitate, manipulate și aplicate în condițiile considerate normale în fișa tehnică a produsului respectiv și în cadrul perioadei de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturi suport și condiții efective de lucru pe șantier sunt astfel, încât nu se poate da nicio garanție cu privire la vandabilitatea sau funcționalitatea unui anumit material într-un anumit scop. Orice informații, alte recomandări scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligație din partea Sika Romania SRL. Drepturile de proprietate ale terților vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform condițiilor generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.</p>