

Fișa tehnică

Versiunea 05.08.05

Identificare 3.2.15

SikaMur® Finish

SikaMur® Finish

Tencuială pentru zidărie, cu grad ridicat de difuzie, pe bază de lianți hidraulici sau antrenori de aer

Informații generale

Descriere	Mortar uscat preamestecat, aplicabil în grosime redusă, pentru tencuială cu proprietăți de difuzie a vaporilor de apă, pe bază de agregate calcaroase, cimentoase și silicioase, dimensiunea max. a particulei 0,6 mm.
Zone de aplicare	Realizat special pentru tencuirea zidăriei de ciment și var/ciment. Pentru finisarea zidăriei expusă la umiditate capilară ascendentă, tratată cu SikaMur Dry- tencuială desumidificantă de asanare.
Avantaje	<ul style="list-style-type: none">■ Grad ridicat de difuzie a vaporilor de apă■ Aderență excelentă pe stratul de bază■ Ușor prelucrabil■ Finisare excelentă

Caracteristici

Culoare	alb
Prelucrabilitate	Consistență plastic – tixotropică (poate fi aplicat cu mistria)
Depozitare	Durata de depozitare în ambalajele originale nedeschise, bine etanșate, cu toate măsurile care se aplică de obicei pentru produsele pe bază de ciment: 6 luni
Ambalare	Saci de 25 kg

Date tehnice

Cerințe privind amestecarea cu apă	30 – 35% la greutatea produsului; 7,5 ÷ 8,75 litri pe sac de 25 kg
Acoperire	1,10 kg acoperă 1 m ² pentru 1 mm grosime a produsului aplicat
Dimensiune maximă a agregatelor	0,6 mm



Procedură de utilizare

Instrucțiuni de utilizare

Pregătirea suprafeței

Tencuiala realizată cu SikaMur Dry va avea un finisaj cu margini drepte și va fi umezită înainte de aplicare.

Tencuiala pre-existentă trebuie curățată cu atenție îndepărtând toate particulele desprinse și reziduurile de produse peliculare.

Amestecarea produsului

Amestecați SikaMur Finish cu apă 30-35% (din greutatea produsului) cu ajutorul unui mixer cu ax vertical sau a unei bormașini.

Produsul poate fi prelucrat mai bine dacă este lăsat să se liniștească câteva minute.

Aplicare

Aplicați SikaMur Finish în straturi groase de 2 – 3mm cu ajutorul unei mistrii plate și finisați-l cu drișca.

Atenție

Tencuiala de bază pe bază de mortar de ciment și var poate fi finisată cu SikaMur Finish chiar și după întărire.

Vopseaua ulterioară va fi aplicată după perioada adecvată de întărire (3 săptămâni).

Pe structurile cu umiditate ascendentă și care sunt tratate prin metoda SikaMur Dry + SikaMur Finish, vopseaua de acoperire trebuie să prezinte un grad ridicat de difuzie, cum ar fi produse din gama SikaMur Color – adică pe bază de var, acrilice sau siloxanice.

Temperatura de aplicare: de la +5°C la 30°C

Reguli de siguranță

Măsuri de precauție

Nu sunt necesare măsuri de precauție speciale.

În cazul în care produsul intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți-vă cu apă rece din abundență.

Ecologie

Nu aruncați recipientele goale în mediul înconjurător.

Observații legale

Informațiile și în special recomandările privind aplicarea și utilizarea în curs a produselor Sika sunt oferite cu bună credință în baza cunoștințelor și experienței actuale ale companiei Sika cu privire la produsele respective, pentru cazul în care acestea sunt depozitate, manevrate și aplicate în condiții normale în decursul perioadei lor de valabilitate. În practică, diferențele dintre materiale, straturile de bază și condițiile reale de pe șantier sunt în așa fel încât nici o garanție cu privire la vandabilitatea sau utilitatea lor de a fi folosite într-un anumit scop și nici o răspundere cu privire la orice fel de relație legală nu pot fi derivate din prezentele informații sau din vreo recomandare scrisă sau orice altă consultanță oferită. Trebuie respectate drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile vor fi acceptate în conformitate cu condițiile noastre actuale de vânzare și livrare. Utilizatorii trebuie să consulte întotdeauna ultima versiune a Fișei de date tehnice pentru produsul în cauză, o copie a acesteia putând fi obținută la cerere sau accesată pe Internet la adresa: „www.sika.ro”.



Sika Romania SRL
Brasov 500450
Str. Ioan Clopotel Nr 4
Tel: +40 268 311 377
Fax: +40 268 325 513

CUI 14430652; J08/ 852/ 2003; Capital social: 1.284.920 LEI

