

Sika[®] Spacer Tape HD

Banda distantier autoadeziva

Informatii tehnice

Compozitie chimica	Spuma poliuretana cu celule deschise, autoadeziva pe ambele fete, si liner din polietilena
Culoare	Negru
Duritate Shore A (ISO 868)	30 approx.
Rezistenta la intindere (ISO 37)	0,9 N/mm ² aprox.
Elongatia la rupere (ISO 37)	110% aprox.
Fora de compresiune, 10 % (DIN 53 577)	0,1 N/mm ² aprox.
Conductivitate termica (DIN 52 612)	0,079 W/m ² · K
Permisivitate la vapori (ASTM E 96-C)	0,63 g/100 in ² (in 24 ore)
Rezistenta la UV (ASTM G 23-69)	3000+ ore
Temperatura de aplicare	15 - 50°C (59 - 122 °F)
Temperatura de lucru	-40 - 80°C (-40 - 176 °F)
Depozitare	Depozitare in spatiu racoros si uscat
Garantie	12 luni

Descriere

Sika[®] Spacer Tape HD este o banda distantier din spuma poliuretana cu celule deschise foarte rezistenta utilizata in lipiri structurale si pentru protectie, fiind autoadeziva pe ambele fete.

Sika[®] Spacer Tape HD este fabricata in conformitate cu sistemul de calitate ISO 9001 si cu programul de responsabilitate sociala.

Domenii de aplicare

Sika[®] Spacer Tape HD este utilizata pentru asamblari structurale pentru ajustarea rostului. Aceasta spuma poliuretana cu celule deschise permite aerului si umiditati atmosferice sa patrunda pentru a facilita intarirea adezivului.

Metoda de aplicare

Substratul trebuie sa fie curat, uscat, fara urme de murdarie sau grasime.

Aplicati banda pe suprafata de contact astfel incat dimensiunea stabilita a rostului sa nu fie modificata. Apasati banda pe substrat. Indepartati folia de protectie si imediat puneti cel de-al doilea substrat (curatat inainte) pe banda. Se recomanda realizarea de teste preliminare de adeziune si compatibilitate.

Industry



Importantant

Sika® Spacer Tape HD isi va mentine dimensiunile si proprietatile in cele mai dure conditii, fara insa a avea rolul de componenta structurala

Odata aplicata banda, nu trebuie indepartata sau reutilizata. De aceea este foarte important sa aplicati corect de la inceput aceasta banda. Asigurati-va ca banda este in contact cu ambele substraturi. Daca aceasta nu este aplicata corect se va indeparta si se va folosi o noua banda. Sika® Spacer Tape HD este compatibila cu sigilantii si adezivii Sikasil® SG, WT, WS si IG. Orice alt adeziv sau sigilant utilizat trebuie testat in prealabil pentru compatibilitate si este necesara aprobarea din partea companiei Sika pentru utilizare.

Sika® Spacer Tape HD poate fi utilizata numai in lucrari de lipire structurala sau in aplicatii pentru ferestre de catre personal experimentat si instruit si numai dupa o examinare atenta si dupa aprobarea scrisa din partea departamentului tehnic al Sika Industry.

Informatii suplimentare

Urmatoarele materiale sunt disponibile la cerere:

- Fisa de securitate
- "Ghidul de aplicare"

Dimensiuni standard

Grosime [mm]	Latime [mm]	Lungime [m]
4,8	6, 8, 10, 12, 14, 16	15,25
6,4	6, 8, 10, 12, 14, 16	15,25
8,0	8, 10, 12, 14, 16	7,60
9,5	10, 12, 14, 16, 18	7,60

Valori oferite

Toate datele tehnice continute in aceasta fisa tehnica sunt recomandate in urma testelor de laborator. Valorile pot varia in functie de diversele circumstante.

Transportul si manipularea

Pentru informatii suplimentare cu privire la transportul si manipularea acestor produse chimice, va rugam sa consultati cea mai recenta fisa de siguranta a produsului care contine datele fizice, toxice si ecologice, precum si alte date de siguranta.

Retineti:

Datele care apar in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe cunostintele si pe experientele noastre actuale. Acestea insa nu il absolve pe utilizator de propriile verificari si experimente datorita multitudinii de posibile influente in timpul utilizarii si aplicarii produselor noastre, ele reprezentand doar linii directoare generale. O asigurare obligatorie legala a anumitor proprietati sau aprobarea pentru un anumit scop practic nu poate fi exclusa. Eventuale drepturi de protectie ca si legile si hotararile in vigoare trebuiesc respectate de catre utilizator pe propria raspundere.

Informatii suplimentare sunt disponibile la:

www.sika.com

www.sika.ro

Sika Romania

Industry

Sediul central

Brasov 500450

Str. Ioan Clopotel nr. 4

Tel. +40 268 406 212

Fax +40 268 406 213

Birou Bucuresti

Jud. Ilfov - com. Chiajna 077040

Sos. de Centura nr. 13

Tel. +40 21 317 33 38

Fax +40 21 317 33 45

