

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Primer-290 DC

Primer nepigmentat pe bază de solvent pentru lipirea și etanșarea plăcilor din lemn din pardoseală

FIȘĂ TEHNICĂ (PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII CONSULTAȚI FIȘA CU DATE DE SECURITATE)

| | | |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Compoziție chimică | Soluție de poliuretan pe bază de solvent | |
| Culoare (CQP001-1) | Incolor, ușor gălbui | |
| Conținut de părți solide | 34 % | |
| Temperatura de lucru | 5 – 40 °C | |
| Metoda de aplicare | Pensulă sau pulverizare | |
| Consum | depinde de porozitatea substratului | 50 ml/m ² |
| Timp de peliculizare | ≥ 15 °C | 60 de minute |
| | < 15 °C | 120 de minute |
| | maxim | 24 ore |
| Termen de valabilitate | 12 luni ^A | |

CQP = Procedură de calitate Corporate

^{A)} depozitat în recipiente sigilate, în poziție verticală într-un loc uscat ≤ 25 °C**DESCRIERE**

Sika® Primer-290 DC este un primer incolor ușor gălbui pe bază de solvent, care reacționează cu umiditatea și formează un strat subțire. Acest strat acționează ca agent de legătură între substrat și adeziv/sigilant.

Sika® Primer-290 DC este formulat special pentru tratarea plăcilor din lemn ce alcătuiesc puntea înainte de chituire cu Sikaflex®-290 DC sau lipire cu Sikaflex®-298.

DOMENII DE APLICARE

Sika® Primer-290 DC este folosit pentru a îmbunătăți adeziunea pe lemn de tec, mahon, pin oregon și GRP pe bază de poliesteri.

Solicitați sfatul producătorului și realizați teste pe substratul original înainte de a folosi Sika® Primer-290 DC pe materiale predispuse la fisurare.

Acest produs este adecvat utilizării exclusiv de către personal calificat cu experiență. Sunt necesare teste pe substraturile originale și în condițiile de aplicare pentru a asigura adeziunea și compatibilitatea între materiale.

METODA DE APLICARE

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urme de grăsime, ulei sau praf.

Adeziunea pe substrat poate fi îmbunătățită prin adăugarea și/sau combinarea tipurilor de pretratare precum șlefuirea sau folosirea unei soluții de curățare.

Aplicare

Aplicați un strat subțire, dar suficient de Sika® Primer-290 DC cu o pensulă curată și uscată. Asigurați-vă că suprafața substratului este complet acoperită cu primer, dar evitați aplicarea excesivă.

Suprafețele tratate trebuie lăsate pentru cel puțin 60 de minute înainte de sigilarea sau lipirea cu produse din gama Sikaflex®.

În cazul aplicării prin pulverizare contactați departamentul tehnic Sika Industry.

Temperatura ideală de aplicare și cea a substratului este cuprinsă între 15 °C și 25 °C.

Sika® Primer-290 DC trebuie aplicat o singură dată. Asigurați-vă că aplicarea se face într-un strat suficient de dens care acoperă uniform suprafața substratului. Consumul și metoda de aplicare depind de natura substratului. Închideți imediat recipientul după fiecare utilizare.

Pentru sfaturi legate de selecția și instalarea unui echipament adecvat de pulverizare, contactați departamentul tehnic Sika Industry.

NOTĂ IMPORTANTĂ

Sika® Primer-290 DC este un produs care reacționează cu umiditatea. Pentru a menține calitatea produsului, este important ca flaconul să fie resigilat imediat după fiecare utilizare folosind capacul interior din plastic. După finalizarea procesului de pretratare, recipientul este închis folosind atât capacul interior cât și capacul exterior.

Produsul nu trebuie folosit mai mult de o lună de la deschidere, dacă este utilizat frecvent sau două luni, dacă este utilizat ocazional.

Flaconul de 30 ml este folosit pentru o singură aplicare.

Dacă se observă gelifierea, separarea sau o creștere semnificativă în viscozitatea produsului, primerul trebuie aruncat imediat.

Nu diluați și nu amestecați acest produs cu alte substanțe.

Dacă este utilizat pe suprafețe transparente sau translucide precum masele plastice etc. este nevoie de protecție UV adecvată.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Informațiile oferite în această fișă tehnică sunt informații generale legate de produs. Pentru aplicații specifice și informații suplimentare vă rugăm să vă adresați departamentului tehnic Sika Industry.

La cerere sunt disponibile următoarele documentații:

- Fișe cu date de securitate
- Ghid Sika pentru Aplicații Maritime
Punți din lemn de tec

AMBALARE

| | |
|--------|---------|
| Flacon | 30 ml |
| | 250 ml |
| | 1000 ml |

SURSA VALORILOR DECLARATE

Toate datele din prezenta fișă tehnică se bazează pe teste de laborator. Datele efectiv măsurate, pot varia din cauza unor circumstanțe independente de controlul nostru.

MĂSURI DE SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

Pentru informații și recomandări privind siguranța utilizării, depozitarea și eliminarea produselor chimice, utilizatorii vor consulta cea mai recentă versiune a fișei cu date de securitate a produsului, care conține informații de ordin fizic, ecologic și toxicologic, precum și alte informații privind siguranța.

PREVEDERI LEGALE

Informațiile și în mod special recomandările privind aplicarea și utilizarea finală a produselor Sika, sunt furnizate cu bună credință, în baza cunoștințelor actuale și a experienței Sika și sunt valabile atunci când produsul este depozitat corespunzător, manipulat și aplicat în condiții normale și în conformitate cu recomandările Sika. În practică, diferențele de materiale și de substraturi, precum și condițiile concrete din teren, sunt de așa maniera încât, nici o garanție în raport cu vandabilitatea sau utilizarea într-un anumit scop a produsului și nici o altă responsabilitate decurgând din orice raport juridic nu poate fi dedusă din prezentele informații, din orice recomandări scrise sau din orice altă consiliere oferită. Utilizatorul produsului trebuie să testeze compatibilitatea acestuia pentru aplicația și scopul propus. Sika își rezervă dreptul de a aduce modificări caracteristicilor produselor sale. Se vor respecta drepturile de proprietate ale terților. Toate comenzile sunt acceptate în concordanță cu condițiile generale de vânzare și de livrare actuale. Utilizatorii trebuie să consulte cea mai recentă versiune a fișei tehnice a produsului respectiv, a cărei copie se livrează la cerere.

FIȘĂ TEHNICĂ A PRODUSULUI

Sika® Primer-290 DC
Versiune 02.01 (06 - 2023), ro_RO
014761012900001000

SC Sika Romania SRL
Str. Ioan Clopotel, Nr. 4, Brasov, 500450
Tel: +40 0268 406 212
Fax: +40 0268 406 213
office.brasov@ro.sika.com
www.sika.ro

