

FISA TEHNICA DE PRODUS

Sikafloor® Extender-T (Stellmittel-T)

Agent tixotropizant pentru sisteme de rasini

Descrierea produsului	Sikafloor Extender-T (Stellmittel-T) este o pulbere polimerica fibroasa, alba, fina si inerta, folosit ca agent tixotropic pentru marirea vascozitatii la sisteme Sikafloor.
Utilizari	<ul style="list-style-type: none">■ In combinatie cu: sisteme Sika epoxidice EP, poliuretanic PU si polimetacrilmetacrilice PMMA■ Pentru aplicatii pe suprafete orizontale pentru a realiza texturi „coaja de portocala” la cerere■ Pentru aplicatii pe suprafete verticale pentru a retine rasina pe loc in timpul intaririi■ Pentru a crea un mortar subtire, cu textura fina, folosit la repararea fisurilor si inchiderea porilor pe suprafete orizontale si verticale
Avantaje	<ul style="list-style-type: none">■ Permite reglarea viscozității în timpul aplicațiilor de rasina Sikafloor conform conditiilor de santier■ Economic, usor de amestecat si utilizat■ Nici un efect asupra duratei de viata sau perioadei de intarire a produsului■ Se adauga in proportii reduse pentru a schimba vascozitatea treptat în comparație cu alți agenți tixotropizanti■ Nu este cancerigen■ Filler nereactiv, inert
Consum / Dozare	Consumul recomandat de Sika sub forma de ghid de utilizare este de 42 uncii / 1 galon de rasina amestec (dupa volum), respectiv 1,19 kg / 3,79 kg rasina amestec (dupa greutate). Consumul se bazeaza pe testarea finalizata într-un mediu controlat de 68° F (20° C). In general, temperaturile mai reci de aplicare necesita un adaos mai redus si condițiile mai calde necesita mai mult pentru a obține aceeași lucrabilitate.

Adaosul precis de Sikafloor Extender-T (Stellmittel-T) pentru o aplicatie data poate fi calculat doar in santier. Alegerea unei rasini Sika pentru o anumita aplicatie depinde de interactiunea mai multor factori, dintre care unii nu au legatura intre ei. Exemplu: panta suportului; rugozitatea suportului; materialul suportului; temperatura suportului si a aerului inconjurator; grosimea stratului; vascozitatea amestecului de rasini; cantitatea si sortul nisipului de imprastiere; proprietatile de legare a rasinii. În practica, recomandam ca aplicatorul sa testeze un amestec de proba pentru a obtine grosimea sau vâscozitatea dorita pentru necesitățile aplicației reale. Ajustari minore se pot face la amestecul utilizat pentru a îmbunătăți lucrabilitatea amestecurilor ulterioare, conform modificarilor conditiilor de santier.

Date produs

Rezultatele pot diferi în funcție de variațiile statistice depinzând de metode de amestecare si echipament, temperatura, metode de aplicare, metode de testare, condiții reale din santier si condiții de întarire.

Ambalare

Galeata din plastic de 1 kg
Sac de hartie captusit cu folie din polietilena de 10 kg.

Depozitare

Conditii de depozitare / Valabilitate

3 ani de la data fabricatiei, in conditii de depozitare adecvate, in ambalajul original sigilat si nedeteriorat, la loc uscat si la temperaturi între +5°C si +35°C. A se proteja de umiditate.
Aclimatizati materialul inainte de utilizare între +18°C si +30°C.

Instructiuni de aplicare

Timp de amestecare

Amestecati mecanic componenta A inainte de adaugarea Sikafloor Extender-T (Stellmittel-T). Aduagati cantitatea dorita de pulbere Sikafloor Extender-T (Stellmittel-T) turnand incet intr-o perioada de 15 secunde si amestecati pana se obtine o pasta omogena (fara cocoloase vizibile). Aduagati intaritorul componenta B si amestecati timp de 3 minute cu ajutorul unui malaxor electric cu viteza de rotatie scazuta (400 – 600 rpm).
Pentru a va asigura ca au fost amestecate corespunzator, in timpul operatiei turnati materialul într-un alt recipient, razuind marginile si fundul recipientului initial cu o spatula cu margine neteda sau dreapta si amestecati din nou pentru a obtine un amestec consistent. Operatia aceasta trebuie facuta cel putin odata.

Scule si finisaje

In functie de aplicatia necesara, folositi o gletiera neteda sau dintata si trafalet de burete texturat pentru a realiza un finisaj texturat / coaja de portocala, antiderapant.

Timp de asteptare / Supraacoperire

Va rugam sa consultati Fisa Tehnica de Produs a rasinii Sikafloor pentru timpii critici de supraacoperire.

Note despre aplicare / Limitari	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nu amestecati manual Sikafloor Extender-T (Stellmittel-T) / amestecati numai mecanic. ■ Luciul poate fi afectat in proportie mare. ■ Caracteristicile de aderenta pot fi afectate in proportie mare. ■ Sikafloor Extender-T (Stellmittel-T) poate fi vizibil in unele rasini transparente in proportie mare. ■ Sikafloor Extender-T (Stellmittel-T) trebuie mentinut uscat si protejat de umiditate.
Precautii	<p>IRITANT. Conține fibre din polietilena. Poate acționa ca un iritant mecanic pentru ochi. Poate cauza iritarea tractului respirator prin inhalarea fumului provenit de la materialul încălzit. Contactul cu produsul la temperatura ridicata poate provoca arsuri termice. Poate provoca iritație gastro-intestinala, daca se înghite.</p> <p>Urmați cu strictețe toate instrucțiunile de utilizare, manipulare si depozitare.</p>
Primul ajutor	<p>Ochii – Scoateti lentilele de contact si spalati bine cu apa timp de 15 minute. Pielea – Scoateti îmbracamintea contaminata. Spalati bine pielea timp de 15 minute, cu apa si sapun. Inhalarea – Iesiti la aer curat. Ingestia - Nu provocați vomă. Diluati cu apa. Contactați un medic. În toate cazurile, contactați imediat un medic daca persista simptomele.</p>
Manipularea	<p>Purtati echipament individual de protecție (îmbracaminte, manusi si ochelari de protectie rezistente la caldura si umezeala), pentru a preveni contactul cu pielea si ochii. Folosiți manusi rezistente la caldura în timpul manipularii produsului la temperaturi ridicate. Spalati bine cu apa si sapun dupa utilizare. A se pastra într-un loc racoros si uscat, ferit de lumina directa a soarelui, caldura si flacara.</p>
Inlaturarea deseurilor	<p>Se îndeparteaza excesul de produs si se arunca într-un container adecvat. Se vor depozita excesul de produs si containerul în conformitate cu reglementarile de mediu.</p>
<p>PASTRATI RECIPEINTUL INCHIS ERMETIC • A NU SE LASA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR • NU PENTRU CONSUM INTERN • NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL</p>	

Note	Toate datele tehnice din aceasta fisa tehnica de produs se bazeaza pe teste de laborator. Datele reale pot varia din cauza unor imprejurari in afara controlului nostru.
Restrictii locale	Va rugam sa luati in considerare faptul ca din cauza normelor locale specifice, performantele produsului pot varia de la tara la tara. Va rugam sa consultati fisa tehnica de produs locala pentru descrierea exacta a domeniilor de aplicare.
Informatii referitoare la sanatate si siguranta	Pentru informatii si sfaturi referitoare la siguranta utilizarii, depozitarea si decantarea substantelor chimice, utilizatorii se pot adresa la cea mai recenta Fisa Tehnica de Securitate a Materialului care contine date fizice, ecologice, toxice si de securitate.
Note legale	Informatiile si in mod particular recomandarile referitoare la aplicarea si utilizarea finala a produselor Sika, sunt date cu buna credinta, pe baza cunostintelor actuale ale Sika si a experientei cu produsele. Acestea sunt valabile atunci cand produsele sunt adecvat depozitate, manipulate si aplicate in conditiile considerate normale în fisa tehnica a produsului respectiv. In practica, diferentele dintre materiale, straturi suport si conditii efective de lucru pe santier sunt astfel incat nu se poate da nici o garantie cu privire la vandabilitatea sau functionalitatea unui anumit material intr-un anumit scop. Orice informatii, alte recomandari scrise sau sfaturi oferite exclud orice obligatie din partea Sika. Utilizatorul produsului trebuie sa testeze daca produsul este potrivit pentru cerintele sale. Sika isi rezerva dreptul de a schimba proprietatile produselor sale. Drepturile de proprietate ale tertilor vor fi respectate. Toate comenzile sunt acceptate conform conditiilor generale de vanzare si de livrare actuale. Utilizatorii trebuie sa consulte intotdeauna cea mai recenta versiune a fisei tehnice locale a produsului respectiv, a carei copie se livreaza la cerere.

Versiune furnizata de:

Sika Romania SRL

Sediu administrativ:

Brasov 500450, Str. Ioan Clopotel nr. 4

Tel: +40 268 40 62 12

Fax: +40 268 40 62 13

office.brasov@ro.sika.com

www.sika.ro

Sediu central:

Bucuresti 050562, Sector 5, Str. Izvor nr. 92-96

Cladirea Forum III, Etaj 7

Tel: +40 21 317 33 38

Fax: +40 21 317 33 45

